

# PRODUKTDATENBLATT



**E 3 SK**



**Zertifikat Nr. :** 1119-CPR-14153 und 1119-CPR - 14152  
**Leistungserklärung :** DOP n° WPBDE480

**Artikel Nr.** 00103068  
**Produkt** Elastomerbitumenbahnen mit Kombinationseinlage  
**Oberseite** Folie  
**Unterseite** Silica

**Anforderung** EN 13707 / Önorm B 3660 und B3656  
 EN 13969 / Onorm B 3665

**Anwendung** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen

**Verarbeitung** xxxxxxxxxxxx

**Verpackung** 24 rollen zu je 10 m x 1 m = 240 m<sup>2</sup> je Palette

| Produkteigenschaften                                                            | Prüfverfahren<br>Önorm/EN | Einheit           | Werte                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rollenlänge                                                                     | EN 1848-1                 | m                 | 10                              |
| Rollenbreite                                                                    | EN 1848-1                 | m                 | 1                               |
| Geradheit                                                                       | EN 1848-1                 | mm                | < 20                            |
| Flächenbezogene Masse                                                           | EN 1849-1                 | kg/m <sup>2</sup> | 3,9 ± 5 %                       |
| Dicke                                                                           | EN 1849-1                 | mm                | 3,1 (± 0,1)                     |
| Wasserdichtheit (Verfahren B – 10kPa)                                           | EN 1928                   | kPa               | bestand                         |
| Verhalten bei einem Brand von außen (1)                                         | EN 13501-5                | Klasse            | F <sub>ROOF</sub> (t1,t2,t3,t4) |
| Brandverhalten                                                                  | EN 13501-1                | Klasse            | E                               |
| Scherfestigkeit der Fügenaht                                                    | EN 12317-1                | N/50mm            | 750 ± 150                       |
| Höchstzugkraft längs / quer                                                     | EN 12311-1                | N/50mm            | 750 ± 150 / 750 ± 150           |
| Dehnung bei Höchstzugkraft                                                      | EN 12311-1                | %                 | ≥ 2 / ≥ 2                       |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung                                           | EN 12691                  | mm                | NR                              |
| Widerstand gegen statische Belastung                                            | EN 12730                  | kg                | NR                              |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer                                      | EN 12310-1                | N                 | 200 ± 50                        |
| Dimensionstabilität                                                             | EN 1107-1                 | %                 | < 0.1                           |
| Kaltbiegeverhalten                                                              | EN 1109                   | °C                | - 25 ± 5                        |
| Wärmestandfestigkeit                                                            | EN 1110                   | °C                | 90 ± 10                         |
| Verhalten bei künstlicher Alterung nach<br>Wärmelagerung – Kaltbiegeverhalten   | EN 1296<br>EN 1109        | °C                | NR                              |
| Verhalten bei künstlicher Alterung nach<br>Wärmelagerung – Wärmestandfestigkeit | EN 1296<br>EN 1110        | °C                | NR                              |
| Klebehaftung                                                                    | Önorm B 3648              | N/30 mm           | ≥ 20                            |

NR = No Requirement

Anmerkung 1 : Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst.

**SOPREMA GmbH**

Harter Süd Straße 12 | A-8075 Hart bei Graz | Tel. +43 577022 200  
 Johann Petrak Gasse 4 | A-1110 Wien | Tel. +43 577022 300  
 info@soprema.at | www.soprema.at

**SOPREMA**  
GROUP