

E 4 SK



Zertifikat Nr. :1119-CPR-14153 und 1119-CPR -14152
Leistungserklärung : DOP n° WPBDE490

Artikel Nr. 00103069
Produkt Elastomerbitumenbahnen mit Kombinationseinlage
Oberseite Folie
Unterseite KSP

Anforderung EN 13707 / Önorm B 3660 und B3656
EN 13969 / Onorm B 3665

Anwendung Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen

Verarbeitung Kaltselbstklebebahn
Verpackung 18 Rollen zu je 8 m x 1 m = 144 m² je Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren Önorm/EN	Einheit	Werte
Rollenlänge	EN 1848-1	m	8
Rollenbreite	EN 1848-1	m	1
Geradheit	EN 1848-1	mm	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	kg/m ²	5.4 (± 5 %)
Dicke	EN 1849-1	mm	4.1 (± 0.1)
Wasserdichtheit (Verfahren B – 10 kPa)	EN 1928	kPa	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen (Anmerkung 1)	EN 13501-5	Klasse	F _{ROOF} (t1,t2,t3,t4)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1	N/50mm	750 (± 150)
Höchstzugkraft längs / quer	EN 12311-1	N/50mm	750 (± 150) / 750 (± 150)
Dehnung bei Höchstzugkraft	EN 12311-1	%	≥ 2 / ≥ 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NR
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NR
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer	EN 12310-1	N	200 (± 50)
Dimensionsstabilität	EN 1107-1	%	< 0.1
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	- 25 (± 5)
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	°C	90 (± 10)
Verhalten bei künstlicher Alterung nach Wärmelagerung – Kaltbiegeverhalten	EN 1296 EN 1109	°C	NR
Verhalten bei künstlicher Alterung nach Wärmelagerung – Wärmestandfestigkeit	EN 1296 EN 1110	°C	NR
Klebehaftung	Önorm B 3648	N/30 mm	≥ 20

NR = No Requirement

Anmerkung 1: Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst wird.

Version: 04/2015

SOPREMA GmbH

Harter Süd Straße 12 | A-8075 Hart bei Graz | Tel. +43 577022 200
Johann Petrak Gasse 4 | A-1110 Wien | Tel. +43 577022 300
info@soprema.at | www.soprema.at

SOPREMA
GROUP